

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Государственное предприятие «Институт НИИСМ» 220014, г. Минск, ул. Минина, 23
тел./факс + 375 17 242-46-60, тел. + 375 17 395-36-74

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 03.0474.25

Дата регистрации « 24 » июля 2025 г.

Действительно до « 24 » июля 2026 г.

Продлено до « » г.

Продлено до « » г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Герметик акриловый однокомпонентный торговой марки MIXFOR МК-34.

2. Назначение

Для герметизации и уплотнения швов и стыков между элементами строитель-
ных конструкций внутри и снаружи зданий и сооружений.

3. Изготовитель

Selena Industrial Technologies Sp. z.o.o., 58-200 Dzierzoniow, Pieszycka 3, Республика
Польша.

4. Заявитель

Общество с дополнительной ответственностью «ВИОМСТРОЙ», Республика
Беларусь 220030, город Минск улица Энгельса, дом 30 (цокольный этаж).

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

- протокола испытаний Лаборатории Сертификационных и Независимых Технических Испытаний Общества с ограниченной ответственностью «СИНТИлаб» (аттестат аккредитации № ВУ/112 2.5176) от 15.07.2025 № 3444-1-25;
- протокола испытаний Лаборатории Сертификационных и Независимых Технических Испытаний Общества с ограниченной ответственностью «СИНТИлаб» от 15.07.2025 № 3444-2-25;

6. Техническое свидетельство действует на
объем поставки 12 000 штук согласно договору поставки № 0603 от
06.03.2024 г.

7. Особые отметки

Пример маркировки на упаковке (картридже): логотип изготовителя - MIXFOR; торговая марка, наименование, место нахождения и контактные реквизиты изготовителя - Selena Industrial Technologies Sp. z o. o., 58-200 Dzierzoniow, Pieszycka 3; страна производитель - Республика Польша; наименование продукции - герметик акриловый однокомпонентный торговой марки MIXFOR МК-34; цвет - белый (White); артикул - 10041332PL; номер партии - BATCH 540518213; дата производства (месяц/год) - PROD. 11/24; штрих код - 8022452074431; объем упаковки - 260 ml; CE-маркировка; техническая информация.

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа

С.В. Калашников



№ 0023841

М.П.

РУП «Криптотек» Гомель, зак. 4524-22

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№1

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 1

ТС

03.0474.25

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

герметика акрилового однокомпонентного торговой марки MIXFOR МК-34, производства Selena Industrial Technologies Sp. z.o.o., Республика Польша, предназначенного для герметизации и уплотнения швов и стыков между элементами строительных конструкций внутри и снаружи зданий и сооружений.

Таблица

№ п/п	Наименование показателя	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученное значение
Герметик акриловый однокомпонентный торговой марки MIXFOR МК-34, артикул 10041332PL			
1	Внешний вид, цвет	Визуально ГОСТ 24285-80 п. 4.3	Однородная масса белого цвета
2	Плотность, кг/м ³	ГОСТ 25945-98 п. 3.11	1,64
3	Однородность	ГОСТ 25945-98 п. 3.9	Инородные включения на срезе не обнаружены
4	Жизнеспособность при температу- ре (20±3) °С, мин	ГОСТ 24285-80 п. 4.4	120
5	Твердость по Шору А через 24 часа	ГОСТ 263-75	A/10:15
6	Условная прочность при растяже- нии, МПа: - при максимальной нагрузке - при разрыве	ГОСТ 21751-76	0,20 0,17
7	Относительное удлинение при рас- тяжении, %: - при максимальной нагрузке - при разрыве		168,4 274,6
8	Относительная остаточная деформация после разрыва, %	ГОСТ 21751-76	81,5
9	Прочность сцепления отвержден- ного герметика с основанием, МПа: - бетон - металл (оцинкованный лист) - древесина - стекло - керамическая плитка - ПВХ - кирпич	ГОСТ 26589-94 п. 3.4 Метод Б	0,49 0,16 0,60 0,22 0,44 0,12 0,56
10	Водопоглощение за 24 часа по массе, %	ГОСТ 25945-98 п. 3.5	0,5

продолжение таблицы

№ п/п	Наименование показателя	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученное значение
11	Прочность на сдвиг клеевого соединения бетон-керамическая плитка, Н·м	ГОСТ 26589-94 п. 3.6	1542
12	Теплостойкость при (100±2) °С в течение 6 ч. Изменение длины образца, %	ГОСТ 26589-94 п. 3.13	1
13	Водонепроницаемость при давлении воды 0,05 МПа в течение 72 ч	ГОСТ 26589-94 п. 3.10	После проведения испытаний на поверхности образцов вода не появилась
14	Гибкость на брусе радиусом 5 мм при температуре минус (40±2) °С	ГОСТ 26589-94 п. 3.12	После проведения испытаний на поверхности образцов трещин не обнаружено
15	Стойкость к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2) °С в течение 72 ч при полном погружении	ГОСТ 12020-2018 ГОСТ 24285-80 п.4.3 ГОСТ 21751-76	
15.1	5%-ный раствор HCl: - изменение внешнего вида; - условная прочности при растяжении, МПа - изменение условной прочности при растяжении, % - относительное удлинение при разрыве, % - изменение относительного удлинения при разрыве		Изменение внешнего вида не произошло 0,18 Уменьшение на 12,4 293,7 Увеличение на 6,9
15.2	Дистиллированная вода - изменение внешнего вида; - условная прочности при растяжении, МПа - изменение условной прочности при растяжении, % - относительное удлинение при разрыве, % - изменение относительного удлинения при разрыве		Изменение внешнего вида не произошло 0,17 Уменьшение на 15,7 312,9 Увеличение на 13,9
15.3	5%-ный раствор KOH; - изменение внешнего вида; - условная прочности при растяжении, МПа - изменение условной прочности при растяжении, % - относительное удлинение при разрыве, % - изменение относительного удлинения при разрыве		Изменение внешнего вида не произошло 0,19 Уменьшение на 4,7 282,5 Увеличение на 2,9
16	*Горючесть	ГОСТ 12.1.044-2018	Горючий легко воспламеняемый материал

*Показатель № 16 указан без проведения испытаний в соответствии с письмом Общества с дополнительной ответственностью «ВИОМСТРОЙ» без номера от 23.07.2025.

Руководитель уполномоченного органа

С.В. Калашников



№ 0052938

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№2

к техническому свидетельству

Лист 1
Листов 1

ТС

03.0474.25

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Настоящее техническое свидетельство распространяется на герметики акриловые однокомпонентные торговой марки MIXFOR МК-34 (далее – герметики), производства Selena Industrial Technologies Sp. z.o.o., Республика Польша, предназначенные для герметизации и уплотнения швов и стыков между элементами строительных конструкций внутри и снаружи зданий и сооружений

2. Герметики представляют собой однородную однокомпонентную готовую к применению композицию на основе акриловой дисперсии, отверждающуюся благодаря испарению воды. Герметик изготавливают различных цветов в соответствии с каталогом изготовителя.

Герметики поставляется в пластиковых картриджи объемом по 260 мл.

3. Работы с герметиками следует производить в соответствии с рекомендациями изготовителя. Герметики следует наносить на предварительно подготовленную поверхность. Соединяемые поверхности необходимо очистить от жира, масла, пыли и твердых частиц. Герметики можно окрашивать алкидными и дисперсионными красками. Герметики устойчивы к ультрафиолетовому излучению, хорошо соединяются с большинством материалов.

Не рекомендуется применение герметика на битумных основаниях. Не походит для швов с заметной подвижностью - более чем 8% от ширины шва.

Температура использования: от +5°С до +40°С.

Герметики пригодны для использования в течение срока годности, указанного изготовителем. Подготовленный к работе картридж с герметиком устанавливается в монтажный пистолет, с помощью которого производится равномерное заполнение шва герметиком. Не допускается попадание грязи и инородных включений в слой герметика. До образования поверхностной пленки следует удалить излишки материала, поверхность шва выровнять при помощи шпателя и мыльного раствора. Для получения гладких и ровных швов края основания рекомендуется оклеивать малярной лентой, которая после нанесения герметика и его расшивки удаляется.

Швы до полного отверждения должны быть защищены от механического воздействия и загрязнения.

4. Герметики упакованы в потребительскую тару - картриджи объемом 260 мл. Картриджи упакованы по 12 штук в картонные коробки.

Маркировка наносится на каждую единицу потребительской тары и включает следующую информацию: логотип изготовителя - MIXFOR; торговая марка, наименование, место нахождения и контактные реквизиты изготовителя; страна производитель; наименование; цвет; артикул; номер партии; дата производства (месяц/год); штрих код; объем упаковки; СЕ-маркировка; техническая информация.

5. Проектирование, производство и приемку работ с использованием герметиков следует выполнять в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, действующих на территории Республики Беларусь, на основании проектной и технологической документации, а также с учетом настоящего технического свидетельства и указаний изготовителя по применению, которыми должна сопровождаться каждая партия поставляемой продукции.

6. Герметики транспортируют в упакованном виде в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании должны соблюдаться условия, обеспечивающие защиту упаковки с герметиками от механических повреждений и воздействия отрицательной температуры. Герметики должны храниться в герметичной заводской упаковке в сухом прохладном месте, при положительной температуре окружающего воздуха.

Гарантийный срок хранения герметика составляет 24 месяца при положительной температуре в невскрытой заводской упаковке.

7. Ответственность за соответствие герметиков настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения – проектная организация, заказчик, подрядчик.

Руководитель уполномоченного органа



С.В. Калашников

№ 0052939